


AP-112

Aprestine®

STANDARD

Reboco adequado para preencher e alisar fachadas e paredes com pequenos defeitos. Endurecimento médio.



\* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).

**REVESTIDO**

PARA TODOS OS TIPOS DE TINTAS NÃO CONVENCIONAIS  
APÓS SECAGEM COMPLETA

CLASSIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A NORMA  
UNE 48313: 2008 EX

**G3E5S2V3W2A0C0**

INTERIOR

**SUPORTES**

Gesso, estuque, cimento e tinta plástica não elástica.

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

**CARACTERÍSTICAS**

- Endurecimento médio
- Fácil de aplicar, alisar e lixar
- Não repele
- Aplicável em camada fina
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade

**IDEAL PARA**

- Preencher pequenas fissuras e microfissuras
- Alisar de paredes com defeitos (riscos, arranhões, golpes, ...)



15Kg Paleta de 66 sacos de 15 kg.

5Kg Paleta de 35 caixas de 4 x 5 kg

1Kg Paleta de 36 caixas de 20 x 1 kg

**Água para amassar**  
0.38 a 0.43 litros de água por Kg de reboco

**Desempenho**  
1.65 - 1.80 Kg/m<sup>2</sup>/mm

**pH**  
6.0 - 7.0

**Espessura máxima por camada**  
1 mm

**MPa**  
**Aderência**  
> 7 Kg/cm<sup>2</sup> sobre cimento e tinta

**Classificação relativamente ao fogo**  
A1 - Não combustível

**Vida útil**  
5 - 6 H

**Tempo de secagem**  
Betão e tinta: 4 - 6 H  
Estuque: 3 - 4 H

**Granulometria máxima**  
300 microns