

# AP-114

**Aprestine®**

## RÓTULO VERMELHO

Reboco de renovação adequado para cobertura de gotelê plastificado e renovação de superfícies ásperas, perfuradas ou estampadas.



\* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



### REVESTIDO

PARA TODOS OS TIPOS DE TINTAS NÃO ELÁSTICAS APÓS SECAGEM COMPLETA

CLASSIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A NORMA UNE 48313: 2008 EX

**G3E5S2V3W2A0C0**

### SUPORTES

Gesso, estuque, gesso cartonado, cimento, tinta plástica não-elástica e gotelê plastificado. Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

### CARACTERÍSTICAS

- Fácil de aplicar, alisar e lixar
- Aditivado com agentes tensoativos e anti-fragmentação
- Excelente poder de cobertura
- Aplicação fresco sobre fresco
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade

### IDEAL PARA

Aplicar em camada espessa para cobrir imperfeições  
Nivelamento de paredes com gotelê plastificado  
Renovação de paredes pintadas  
Nivelamento de suportes verticais



Paquete de 66 sacos de 15 kg.



Paquete de 35 caixas de 4 x 5 kg.



#### Água para amassar

0.40 a 0.45 litros de água por Kg de reboco



#### Desempenho

1.40 - 1.55 Kg/m<sup>2</sup>/mm



6.5 - 7.5



#### Espessura máxima por camada

10 mm



#### Aderência

> 5 Kg/cm<sup>2</sup> sobre cimento e tinta



#### Classificação relativamente ao fogo

A1



#### Vida útil

1 H 30' - 2 H 30'



#### Tempo de secagem

5 - 6 H



#### Granulometria máxima

300 microns