

AP-303

Aprestine®

COBERTURA LIGHT

Gesso leve pronto a usar para enchimento e alisamento de superfícies melhorando a sua aparência final.



* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



SUPORTES

Gesso, estuque, fundos pintados, gotelê plastificado, tecido de fibra de vidro pintado, cimento, argamassas de cimento e todos os tipos de suportes de construção absorventes e habituais.

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente facilidade de aplicação.
- Não repele ou enrola.
- Retração mínima.
- No descola.
- Produto pronto para usar.
- Produto ligeiro.
- Aplicação de camada fina e média.
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade.

IDEAL PARA

- Renovar fundos antigos ou pintados.
- Reparar riscos, golpes, arranhões, micro fissuras.
- Nivelar fundos em relevo ou texturizados.
- Alisar gotelê plastificado.
- Preencher as juntas entre as placas de gesso cartonado.



INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE

CATEGORIA I1, REVESTIMENTOS DE ALTO DESEMPENHO DE UM COMPONENTE, À BASE DE ÁGUA

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
Este produto contém 6,22 g/l de COV máx.

REVESTIDO

PARA TODOS OS TIPOS DE TINTAS NÃO ELÁSTICAS
APÓS SECAGEM COMPLETA

CLASSIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE
COM A NORMA EN 16566

G3S2V3W3A0C0R0



Paleta de 44
latas de 10 L.



Paleta de 120
latas de 4 L.



Preparação

Pronto para usar.
Limpeza de ferramentas com água



Desempenho

1.00 - 1.20 l/m²/mm



Espessura máxima por camada

4 mm



Aderência

> 6 Kg/cm² sobre tinta
> 5 Kg/cm² sobre betão



8.0 - 10.0



Granulometria máx.

200 microns



Vida útil

Sem limite



Secagem em 1 mm de espessura

Suporte absorvente: 2 - 3 H



Sólidos

52 ± 3%