


B-08

Brico

## CEMENTO COLA FLEXIBLE

Producto indicado para la colocación de cualquier tipo de baldosa en superficies horizontales y verticales al interior, y horizontales al exterior.



\* Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



### SOPORTES

Cementosos, azulejos, piedras, ladrillos.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

### CARACTERÍSTICAS

- Producto de altas prestaciones.
- Color blanco.
- Antidescuelgue.
- Buena deformabilidad.
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad.

### IDEAL PARA

- Alicatado sobre azulejo.
- Colocación de gresite en piscinas.
- Suelo radiante.



Palet de 35 cajas de 4 x 5 Kg



Palet de 42 cajas de 12 x 1,5 Kg



#### Agua de amasado

0,28 litros de agua por kg de polvo



#### Rendimiento

0,2 m<sup>2</sup>/kg



#### Clasificación al fuego

A2 - s1 - d0



#### Tiempo rectificación de la baldosa

40 - 50 min



Aplicable con llana dentada de 6 x 6 mm



#### Limpieza de los útiles

Con agua



#### Vida útil

6 - 7 H



#### Adherencias (EN 12004-2)

≥ 10 Kg/cm<sup>2</sup>



#### Tiempo abierto (EN 12004-2)

30 min



BAIXENS ESPAÑA  
POL. IND. MONCARRA, S/N  
46230 ALGINET (VALENCIA)  
T.: 961.750.834  
F.: 961.752.471

BAIXENS FRANCE  
14, RUE DU PONT NEUF  
75001 PARIS (FRANCE)  
T.: 0.800.90.14.37  
F.: 0.800.90.20.52

BAIXENS ITALIA / BULOVA  
VIA PIETRO NENNI, 36  
46019 CICOGNARA - MANTOVA (ITALY)  
T.: 0375/88181/790016 F.: 0375/88831  
www.bulovala-pennelli.com

BAIXENS PORTUGAL / ARGATINTAS  
AVENIDA PORTAS DO MINHO, Nº 711  
4760 - 706 RIBEIRÃO,  
V.N. FAMILICÃO  
T.: 252 910 030 | www.argatintas.pt

TESTING THE DIFFERENCE

B08NF503A20