

B-12

Brico

MASILLA EXTERIOR

Producto indicado para el alisado y el retapado de soportes al exterior en capa fina o media.



CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA EN 16566

G3S2V3W1A0C0R0

SOPORTES

Cemento, hormigón, tabiques de ladrillo y piedra.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Fraguado lento.
- Color blanco.
- Docilidad de aplicación.
- Aplicable en capa fina o media (4 mm/capa).
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad.

IDEAL PARA

- Retapado de grietas sin movimiento y de carácter no estructural.
- Alisado y enlucido de paredes al exterior.
- Retapado fisuras y microfisuras.



Palet de 66 sacos
de 15 Kg



Palet de 35 cajas
de 4 x 5 Kg



Palet de 42 cajas
de 12 x 1,5 Kg



Agua de amasado

0,35 - 0,40 litros de agua por kg de enlucido



Rendimiento

0,68 m²/kg



12.0 - 13.0



Espesor máximo por capa

4 mm para enlucir
Ilimitado para retapar



Adherencia

> 7 Kg/cm² sobre cemento



Clasificación al fuego

A1



Vida útil

2H:30' - 3H:30'



Secado en 1 mm de espesor

Hormigón: 3 - 4 H



Granulometría máxima

300 micras



BAIXENS ESPAÑA
POL. IND. MONCARRA, S/N
46230 ALGINET (VALENCIA)
T.: 961.750.834
F.: 961.752.471

BAIXENS FRANCE
14, RUE DU PONT NEUF
75001 PARIS (FRANCE)
T.: 0.800.90.14.37
F.: 0.800.90.20.52

BAIXENS ITALIA / BULOVA
VIA PIETRO NENNI, 36
46019 CICOGNARA - MANTOVA (ITALY)
T.: 0375/88181/790016 F.: 0375/88831
www.bulova-pennelli.com

BAIXENS PORTUGAL / ARGATINTAS
AVENIDA PORTAS DO MINHO, Nº 711
4760 - 706 RIBEIRÃO,
V.N. FAMALICÃO
T.: 252 910 030 | www.argatintas.pt

TESTING THE DIFFERENCE

B12NF1449A20