

B-38

Brico

COLA BLANCA

Producto indicado para el encolado de madera y manualidades.



INTERIOR



SOPORTES

Madera, aglomerado, tableros de fibra, mechones, cartón, papel, corcho, mimbre, poliestireno, etc.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Multiusos.
- Producto vinílico.
- No mancha.
- Transparente una vez seca.
- Excelente resistencia al desgarro y al envejecimiento.
- Máxima adherencia.
- Apta para manualidades.
- Excelente extensibilidad.
- Secado rápido.
- Resistencia a la humedad: Clase D2, según EN 204 (informe Tecnia n° 063894).
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad.

IDEAL PARA

Encolado rápido y práctico de madera, aglomerado, tableros de fibra, mechones, cartón, papel, corcho, mimbre, etc.

INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

Este producto contiene 0,04 g/l COV max.



5Kg	Palet de 24 cajas de 4 x 5 kg.	900g	Palet de 44 cajas de 12 x 900 g.
750g	Palet de 150 cajas de 6 x 750 g.	200g	Palet de 200 cajas de 12 x 200 g.
500g	Palet de 150 cajas de 6 x 500 g.	125g	Palet de 200 cajas de 12 x 125 g.



Preparación
Listo al uso.



Rendimiento
0.140 - 0.160 l/m²



pH 4.0 - 6.0



Densidad
1,05 ± 0,07 g/ml



Limpieza de las herramientas
Con agua



Producto al agua



Tiempo de rectificación tras encolado
1 H



Secado total tras aplicación
12 H



Viscosidad
8000-13000 cP (A/4/10)



BAIXENS ESPAÑA
POL. IND. MONCARRA, S/N
46230 ALGINET (VALENCIA)
T.: 961.750.834
F.: 961.752.471

BAIXENS FRANCE
14, RUE DU PONT NEUF
75001 PARIS (FRANCE)
T.: 0.800.90.14.37
F.: 0.800.90.20.52

BAIXENS ITALIA / BULOVA
VIA PIETRO NENNI, 36
46019 CICOGNARA - MANTOVA (ITALY)
T.: 0375/88181/790016 F.: 0375/88831
www.bulova-pennelli.com

BAIXENS PORTUGAL / ARGATINTAS
AVENIDA PORTAS DO MINHO, Nº 711
4760 - 706 RIBEIRÃO,
V.N. FAMILIÇÃO
T.: 252 910 030 | www.argatintas.pt

B38NF2223A20