

B-39

Brico

# MORTERO DE CEMENTO PORTLAND

Producto indicado para todo tipo de aplicaciones en enlucidos de albañilería.



CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA EN 16566

**G3S3V3W2A1C0R0**



## SOPORTES

Cemento, piedra, ladrillo, hormigón, estructuras de hormigón, morteros de cemento y cualquier soporte absorbente de construcción.

## CARACTERÍSTICAS

- Excelente trabajabilidad.
- Gran poder de carga en cada mano.
- Tixotrópico y sin descuelgue.
- Fácil amasado.
- Absorción rápida que permite un repasado inmediato.
- Producto fibrado e hidrofugado.
- Puede aplicarse con o sin armadura.
- Elevada resistencia a la fisuración.
- Resistente a la intemperie.
- Permeable al vapor de agua.
- Elevadas resistencias mecánicas.
- Excelente durabilidad incluso en ambientes agresivos.
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad.

## IDEAL PARA

- Reparación de suelos.
- Desconchados de muros.
- Enfoscados de cemento.
- Construcción de tabiques de ladrillo, etc.



Palet de 35 cajas de 4 x 5 Kg



Palet de 42 cajas de 12 x 1 Kg



### Agua de amasado

0.30 l de agua por kg de polvo



### Rendimiento

1.70 - 1.80 Kg/m<sup>2</sup>/mm



12.5 - 13.5



### Espesor máximo por capa

Mínimo: 1 mm  
Máximo: 100 mm (reellenos y reparaciones)



### Adherencia

> 11 Kg/cm<sup>2</sup> sobre cemento



### Clasificación al fuego

A2 - s1 - d0



### Vida útil

3 - 4 H



### Tiempo de secado

Hormigón: 3 - 4 H



### Granulometría máxima

600 µm



BAIXENS

baixens.com

TESTING THE DIFFERENCE

BAIXENS ESPAÑA / PORTUGAL  
POL. IND. MONCARRA, S/N  
46230 ALGINET - VALENCIA (ESPAÑA)  
T.: 961.750.834  
F.: 961.752.471

BAIXENS FRANCE  
14, RUE DU PONT NEUF  
75001 PARIS (FRANCE)  
T.: 0.800.90.14.37  
F.: 0.800.90.20.52

BAIXENS ITALIA / BULOVA  
VIA PIETRO NENNI, 36  
46019 CICOGNARA - MANTOVA (ITALY)  
T.: 0375/88181/790016 F.: 0375/88831  
www.bulova-pennelli.com

B39NF1270A20