

CX-34

CONCRETE®
SOLUÇÕES

PLASTIC

Plastificante de argamassa



EXTERIOR



DOSAGEM

- Preparado pronto a usar, adicionando-o à água de amassar na seguinte proporção: Numa betoneira: 0,1% a 0,2% em peso para qualquer tipo de cimento (100 a 200 cm³ por 100 kg de cimento). Mistura manual: 0,2% a 0,4% em peso para qualquer tipo de cimento (200 a 400 cm³ por 100 kg de cimento)

CARACTERÍSTICAS

- Líquido castanho-acastanhado
- Material sem cloreto
- Facilita o trabalho de todos os tipos de argamassas: revestimentos, rebocos, estuques,...
- Efeito de plastificação e arejamento
- Produz resistência ao gelo
- Reduz significativamente o consumo de água de mistura
- Evita a rápida absorção de água pelo suporte, melhorando a aderência
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade

IDEAL PARA

- Humedecer e fundir mais facilmente os conglomerantes


 25Kg
Paquete de 24 latas
de 25 Kg.

 10Kg
Paquete de 60 latas
de 10 Kg.

 5Kg
Paquete de 60 caixas
de 2 x 5 Kg.

 Paquete de 48 caixas
de 9 x 1 Kg.


Preparação

Pronto para usar.



6.5 - 7.5



Classificação relativamente ao fogo

D - s2 - d0



Vida útil

Sem limite



Limpeza de ferramentas

Com água



Densidade

1.02 g/ml