

E-03

Enlucite®

ACABADOS

Especialmente indicado para retapar y alisar pequeños desperfectos.



SOPORTES

Yeso, escayola, cemento, pintura plástica no elástica

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Fraguado lento
- Fácil de aplicar, alisar y lijar
- No se arranca al pasar de hierro
- Aplicable en capa fina
- Rellena los defectos de la madera
- Idóneo para retapar pequeñas fisuras y microfisuras
- Retapa grietas sin movimiento y de carácter no estructural
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad



RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS NO ELÁSTICAS
TRAS SECADO COMPLETO

CÓDIGO (EN 16566):

G3S2V3W2A0C0R0

Palet de 66 sacos
de 15 kg.Palet de 35 cajas
de 4 x 5 kg.Palet de 36 cajas
de 20 x 1 kg.

Agua de amasado

0,45 - 0,50 litros de agua por kg de enlucido



Rendimiento en capa de 1mm

1.61 - 1.76 Kg/m²

6.0 - 7.0



Espesor máximo por capa

1 mm



Adherencia

> 7 Kg/cm² sobre cemento y pintura

Clasificación al fuego

A2 - s1 - d0



Vida útil

8 H Aprox.



Secado en 1 mm de espesor

Escayola y pintura: 4 - 6 H
Hormigón: 3 H aprox.

Granulometría máxima

150 micras