

E-09

Enlucite®

REPARACIÓN EXTERIOR

Indicado para la reparación de todo tipo de desperfectos de albañilería.



EXTERIOR



SOPORTES

Cemento, hormigón, tabiques de ladrillo, piedra y fondos pintados semiabsorbentes. Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Fraguado normal
- Docilidad de aplicación
- Aplicable en capa fina y gruesa
- Gran adherencia
- Producto fibrado e hidrofugado
- Gran poder de carga en cada mano
- Empleado para retapar huecos y cavidades sobre fondos absorbentes
- Debido a su elevada adherencia puede ser empleado para el anclaje de estructuras en fachadas
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad
- La aplicación directa de una pintura conteniendo pigmentos no resistentes a la alcalinidad de este producto puede producir la decoloración de la misma. Para evitar este daño estético, recomendamos la aplicación previa a la pintura de un fijador consolidador penetrante al agua o al disolvente, o de una imprimación acrílica reguladora de absorción. Para obtener más información sobre las precauciones a tener en cuenta antes de aplicar pinturas sobre soportes de cemento o al exterior, puede consultar nuestro folleto informativo.



RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS NO ELÁSTICAS
TRAS SECADO COMPLETO

CÓDIGO (EN 16566):

G3S3V3W2A0C0R0


Palet de 66 sacos
de 15 kg.



Palet de 35 cajas
de 4 x 5 kg.



Palet de 36 cajas
de 20 x 1 kg.



Agua de amasado

0,28 - 0,30 litros de agua por kg de enlucido



Rendimiento en capa de 1mm

1.70 - 1.80 Kg/m²



12.5 - 13.5



Espesor máximo por capa

10 mm para enlucir
Ilimitado para rellenar



Adherencia

> 11 Kg/cm² sobre cemento



Clasificación al fuego

A1



Vida útil

1 H 30' - 3 H



Secado en 1 mm de espesor

Hormigón: 3 - 4 H



Granulometría máxima

600 micras