

E-11

Enlucite®

STUCCO PLASTICO

Enlucido de renovación estructurado que permite su aplicación manual y mecánicamente.



INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE
CATEGORÍA i1, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES
DE UN COMPONENTE EN BASE ACUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
este producto contiene 1,42 g/l COV max.

RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS NO ELÁSTICAS
TRAS SECADO COMPLETO

CÓDIGO (EN 16566):

G3S1V2W2A0C0R0



SOPORTES

Yeso, escayola, cemento, pintura plástica no elástica, gotelé plastificado y tela de fibra de vidrio.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Excelente trabajabilidad. Fácil de alisar y lijar
- No descuelga
- No se monta ni enrolla en los empalmes
- Gran poder de cobertura
- Alisado de fondos con relieve
- Renovación de fondos viejos y reparación de rayas, golpes y microfisuras
- Retapado de poros de la madera
- Creación de trabajos de relieve para decoración
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad



25Kg	Palet de 33 botes de 25 kg.	5Kg	Palet de 30 cajas de 4 x 5 kg.
1Kg	Palet de 44 cajas de 12 x 1 kg.	400g	Palet de 45 cajas de 18 x 400 g.

Preparación
Listo para su empleo.
Limpieza de los útiles al agua

Rendimiento
1.75 - 1.85 Kg/m²/mm

pH
9.0 - 10.0

Espesor máximo por capa
2 mm

MPa
Adherencia
> 7 Kg/cm² sobre cemento y pintura

Clasificación al fuego
A2 - s1 - d0

Vida útil
Sin límite

Secado en 1 mm de espesor
Cemento y pintura: 12 H aprox.

Granulometría
50 micras