

E-13

Enlucite®

## ELÁSTICO CON FIBRA

Masilla acrílica en base acuosa especial para el tratamiento de grietas y fisuras rebeldes.



## INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATEGORÍA i1, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES DE UN COMPONENTE EN BASE ACUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010) este producto contiene 45,09 g/l COV max.

## RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS NO ELÁSTICAS TRAS SECADO COMPLETO

CÓDIGO (EN 16566):

G3S2V2W2A0C0R0



## SOPORTES

Yeso, escayola, cemento, ladrillo, piedra, madera, hormigón, hormigón celular, soportes semiabsorbentes.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

## CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Armado con fibra de vidrio
- Aplicable en espesor
- Excelente tixotropía
- Altamente flexible
- Gran adherencia
- Sustituye a las vendas de fibra de vidrio
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad


 Palet de 33 botes de 15 kg.

 Palet de 24 cajas de 4 x 5 kg.

 Palet de 24 cajas de 18 x 1 kg.


## Preparación

Listo para su empleo.  
Limpieza de los útiles al agua

## Rendimiento en fisuras de 1 cm

75 - 85 g/m lineal



9.0 - 10.0



## Espesor máximo por capa

10 mm



## Adherencia

> 14 Kg/cm<sup>2</sup> sobre hormigón

## Clasificación al fuego

D - s2 - d0



## Vida útil

Sin límite



## Secado en 1 mm de espesor

12 H



## Granulometría

10 micras sin hilos de fibra