

E-22

Enlucite®

## SUPEREXTERIORES

Para la renovación y el retapado de grietas de origen no estructural y cavidades en paredes y fachadas



EXTERIOR



### SOPORTES

Yeso, escayola, cemento, hormigón, tabiques de ladrillo, piedra, pintura plástica, azulejos, pasta de vidrio y fondos de poca absorción.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

### CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Fraguado rápido
- Reforzado con fibra
- Aplicable en capa fina y gruesa
- Docilidad de aplicación
- Máxima adherencia
- Acabado final muy resistente
- Fácil de lijar
- Recubrimiento protector
- Color extrablanco
- Conservación: 6 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad
- La aplicación directa de una pintura conteniendo pigmentos no resistentes a la alcalinidad de este producto puede producir la decoloración de la misma. Para evitar este daño estético, recomendamos la aplicación previa a la pintura de un fijador consolidador penetrante al agua o al disolvente, o de una imprimación acrílica reguladora de absorción. Para obtener más información sobre las precauciones a tener en cuenta antes de aplicar pinturas sobre soportes de cemento o al exterior, puede consultar nuestro folleto informativo.



### RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS NO ELÁSTICAS  
TRAS SECADO COMPLETO

CÓDIGO (EN 16566):

**G3S2V3W2A0C0R0**


Palet de 66 sacos  
de 15 kg.



Palet de 35 cajas  
de 4 x 5 kg.



#### Agua de amasado

0,35-0,40 litros de agua por kg de enlucido



#### Rendimiento en capa de 1mm

1.55 - 1.69 Kg/m<sup>2</sup>



10.0 - 11.0



#### Espesor máximo por capa

10 mm para enlucir  
Ilimitado para rellenar



#### Adherencia

> 17 Kg/cm<sup>2</sup> sobre cemento



#### Clasificación al fuego

A2 - s1 - d0



#### Vida útil

20 - 35 min



#### Secado en 1 mm de espesor

Hormigón: 1 H 30' - 2 H



#### Granulometría máxima

300 micras