



Garnir, aplanir, niveler et lisser sur fonds irréguliers ou plans

Produit 2 en 1 pour garnir et lisser

Idéal pour lisser des surfaces à relief ou irrégulières

Gain de temps sur les chantiers

Formule spéciale adaptée à une application airless



Conditionnements: seau 25 kg

CLASSIFICATION NFT 30608
CLASSIFICATION UNE 48313: 2008 EX
G3E5S2V2W2A0C0



* Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

PROPRIÉTÉS ET MISE EN OEUVRE :

- Enduit airless polyvalent en pâte pour garnir et lisser.
- Prêt à l'emploi.
- Sans dilution ni malaxage.
- Bon pouvoir couvrant et excellente glisse.
- Très garnissant et ponçable (grain 220).
- Application airless (bon tendu) ou manuelle.
- Utiliser une pompe airless enduit adaptée (200 bars et buse 5,31).
- Pulvériser à 70 cm du support.
- Sur béton banché, appliquer en 2 passes lissées croisées.
- Conservation: 12 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec.
- **Supports:** Béton bullé, béton cellulaire, maçonnerie brute, préfabriqués. Enduits de ciment, plâtre, plaques de plâtre. Anciens fonds peints absorbants. Toile de verre poncée et gouttelette poncée. Les fonds doivent être propres, durs, cohésifs, sains, secs, absorbants et bien adhérents.
- **RECOUVREMENT:** Par tous types de peintures compatibles après séchage complet et selon les règles en vigueur.
- Information sur la directive 2004/42/CE. Catégorie i1, revêtement monocomposant à fonction spéciale en phase aqueuse. Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010) CE produit contient 0,15 g/l COV max.



Préparation
Prêt à l'emploi



Consommation sur 1 mm d'épaisseur
1,50 - 1,60 kg/m²



8.0 - 9.0



Épaisseur d'application
3 mm



Adhérence
> 0,3 MPa sur béton et peinture absorbante



Classement au feu
A2 - s1 - d0 - Combustible



Vie utile
Sans limite



Séchage sur 2 mm d'épaisseur
Peinture: 8 H



Granulométrie
200 microns