



Intonaco per la rasatura e il rinnovamento di pareti in gotelé plastificato.

Coprigoccia

Particolarmente indicato per il rinnovamento e il livellamento di supporti in gotelé plastificato.

Elevato potere coprente

Copre tutti i difetti tipici dei fondi, per ottenere superfici lisce e perfette.



Disponibile nei formati: 5 -20 kg

CLASSIFICAZIONE SECONDO LA NORMA

UNE-EN 16566

G3S2V2W2A0C0R0



PROPRIETÀ E USI

- Eccellente lavorabilità. Facile da rasare e carteggiare
- Non si stacca. Non restringe.
- Finiture di straordinaria raffinatezza. Elevato potere coprente
- Rasatura di fondi in rilievo
- Rinnovamento di vecchi fondi e riparazione di righe e urti
- Tempo di stoccaggio consigliato: 12 mesi nell'imballaggio originale
- **Supporti:** Gesso, intonaco, cemento, vernici plastiche tradizionali, gotelé plastificato, tessuti in fibra di vetro. I supporti devono essere sani, asciutti, coesivi, assorbenti e ben aderenti.
- Può essere ricoperto con tutti i tipi di vernici convenzionali dopo la completa asciugatura.
- INFORMAZIONI SULLA DIRETTIVA 2004/42/CE: CATEGORIA i1, RIVESTIMENTI AD ALTE PRESTAZIONI MONOCOMPONENTI, IN FASE ACQUOSA. Limite: 140g/l COV (2007); 140g/l COV (2010). Questo prodotto contiene 0,17 g/l COV max.





 **Preparazione**
Pronto all'uso.
Pulizia degli utensili con acqua

 **Resa in strato da 1mm**
1.60 Kg/m²


 **pH**
8.0 - 9.0

 **Spessore massimo per strato**
3mm

 **Aderenza**
> 5.0 Kg/cm² su cemento
> 3.0 Kg/cm² su vernice

 **Classificazione di reazione al fuoco**
A2 - s1 - d0

 **Vita utile**
Illimitata

 **Asciugatura a 1 mm di spessore**
Vernice: 4 - 5 h

 **Granulometria massima**
50 micron