

GRANIFLEX

R-29

Enduit-mastic acrylique fibré et texturé spécial fissures vivantes Finition souple et granitée

Reboucher des fissures

Idéal pour reboucher les fissures vivantes des façades structurées (maximum 2 mm d'amplitude)

Fibré et texturé

Renforcé avec des fibres pour une meilleure résistance Evite les effets lisses lors des reprises de fissures en façade



Conditionnements: boîte 1 kg - seau 5 kg

CLASSIFICATION NFT 30608 CLASSIFICATION UNE 48313: 2008 EX

 $G_3E_5S_3V_2W_2A_0C_0$









PROPRIÉTÉS ET MISE EN OEUVRE :

- · Enduit-mastic fibré et granité en pâte.
- · Prêt à l'emploi.
- · Fibré et texturé.
- · Idéal pour traiter les fissures sur façades ruqueuses. · Accepte l'enduisage.
- · Souplesse permanente après séchage.
- · Absorbe les déformations du support.
- · Excellente thixotropie et haute adhérence.
- · Tenir compte du retrait et appliquer en plusieurs passes.
- · Evite l'effet «lisse» et permet d'obtenir un grain ciment texturé.
- · Conservation: 12 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec.
- · Supports: Plâtre gratté et anciens fonds peints absorbants (films minces). Fonds rugueux. Mortiers, parpaings et enduits de ciment. Ciment, briques, béton et béton cellulaire. Les fonds doivent être propres, durs, cohésifs, sains, secs, absorbants et bien adhérents.
- · RECOUVREMENT: Par tous types de peintures compatibles après séchage complet et selon les règles en vigueur.
- · Information sur la directive 2004/42/CE. Catégorie i1, revêtement monocomposant à fonction spéciale en phase agueuse. Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010) CE produit contient 27,10 g/l COV max.





Prêt à l'emploi



Consommation sur 1 cm de large et 1 mm d'épaisseur

36 – 48 g/m linéaire



9.0 - 10.0



Épaisseur d'application



Adhérence

> 1,1 MPa sur béton et peinture absorbante



Classement au feu D - s2 - d0



Vie utile Sans limite

10 mm



Séchage sur 2 mm d'épaisseur



Granulométrie 1000 microns (hors fibres)