



Intonaco extrafine per la rasatura di supporti sui quali si desidera ottenere finiture di alta qualità

## Rasatura e intonacatura a strato sottile

su tutti i tipi di supporti assorbenti, sui quali si desidera ottenere finiture di alta qualità

### Micronizzato

Granulometria molto fine per finiture pulite (tipo stucco)




Disponibile nei formati: 1 - 5 - 15 kg  
CLASSIFICAZIONE SECONDO LA NORMA  
UNE-EN 16566  
**G3S2V3W2A0C0R0**



#### PROPRIETÀ E USI

- Presa lenta.
- Facile da applicare, rasare e carteggiare.
- Non restringe.
- Finiture extra-fini.
- Applicabile a strato sottile.
- Rasatura di pareti con piccoli difetti.
- Indicato per rasature di alta qualità e grandi superfici.
- Tempo di stoccaggio consigliato: 12 mesi nell'imballaggio originale.
- **Supporti:** Gesso, intonaco, cemento, elementi prefabbricati, vernici plastiche tradizionali. I supporti devono essere sani, asciutti, coesivi, assorbenti e ben aderenti.
- Può essere ricoperto con tutti i tipi di vernici convenzionali dopo la completa asciugatura.





 **Acqua di impasto**  
da 0.40 a 0.45 litri d'acqua per kg di intonaco

 **Resa in strato da 1mm**  
1.20 Kg/m<sup>2</sup>


 **pH**  
6.0 - 7.0

 **Spessore massimo per strato**  
1 mm

 **Aderenza**  
> 6.0 Kg/cm<sup>2</sup> su cemento e vernice

 **Classificazione di reazione al fuoco**  
A1 - Non combustibile

 **Vita utile**  
8 h circa

 **Asciugatura a 1 mm di spessore**  
Cemento: 4 h  
Intonaco: 3 - 4 h  
Vernice: 4 - 5 h

 **Granulometria massima**  
200 micron