



Reboco de base de cimento fino para alisar e tapar superfícies absorventes.

Alisar e tapar

superfícies absorventes de base de cimento, pedra ou tijolo, tanto em camada fina como espessa.

Pode ser lixada

A sua composição permite que o produto seja lixado com grande facilidade, deixando um acabamento muito liso e fino.

HIDROFUGADO



Disponível nos tamanhos: 1 - 5 - 15 kg

CLASSIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A NORMA
48313:2008 EX

G3S2V2W1A0C0R0



PROPRIEDADES E UTILIZAÇÕES

- Endurecimento lento
- Facilidade de aplicação
- Aplicável em camadas finas e espessas
- Adequado para tapar fissuras e microfissuras
- Preencher fissuras sem movimento e de natureza não-estrutural.
- Alisar e rebocar paredes de exterior
- Tempo de armazenamento recomendado: 12 meses dentro da sua embalagem original
- Apoios Cimento, pedra, tijolo, betão. Adequado para aplicação sobre fundos pintados bem aderidos. Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes e bem aderidos
- Pode ser revestido por todos os tipos de tintas convencionais após secagem completa.
- A aplicação direta de uma tinta com pigmentos não resistentes à alcalinidade deste produto pode produzir a sua descoloração. Para evitar este dano estético, recomendamos a aplicação de um fixador consolidante de penetração à base de água ou solvente ou de um primário regulador de absorção acrílico antes da pintura. Para mais informações sobre as precauções a ter em conta antes de aplicar tintas em substratos de cimento ou ao ar livre, pode consultar a nossa brochura informativa.



Água para amassar

0.35 a 0.40 litros de água por kg de reboco



Rendimento em camada de 1mm

1.05 Kg/m²



12.0 - 13.0



Espessura máxima por camada

10 mm



Aderência

> 7.0 Kg/cm² sobre cimento
> 10.0 Kg/cm² sobre tinta



Classificação relativamente ao fogo

A1



Vida útil

2 H 30' - 3 H 30'



Secagem em 1 mm de espessura

Betão: 4 - 5 H



Granulometria máxima

300 microns