



Intonaco a grana grossa e a base cementizia per la riparazione e l'intonacatura di facciate.

Rasatura e riparazione

Permette la rasatura e la riparazione di grandi superfici grazie alla vita utile di 3-4 h.

Grana grossa

Prodotto per rinnovare e rasare pareti e facciate esterne. Possibilità di frattazzatura.

IDROFOBICO



Disponibile nei formati: 1 - 5 - 15 kg

CLASSIFICAZIONE SECONDO LA NORMA
UNE-EN 16566

G3S3V2W2A0C0R0



PROPRIETÀ E USI

- Facile da rasare.
- Presa normale.
- Permette l'applicazione in spessore.
- Indicato per la riparazione di buchi e cavità.
- Rasatura di pareti esterne.
- Tempo di stoccaggio consigliato: 12 mesi nell'imballaggio originale
- **Supporti:** Cemento, pietra, mattoni, calcestruzzo, supporti assorbenti di natura cementizia. I supporti devono essere sani, asciutti, coesivi, assorbenti e ben aderenti. Può essere ricoperto con tutti i tipi di vernici convenzionali dopo la completa asciugatura.
- **Avvertenza:** L'applicazione di una pittura contenente pigmenti non resistenti alla sua alcalinità può produrre scolorimenti. Al fine di evitare questo effetto estetico, raccomandiamo l'applicazione prima della verniciatura di un primer di regolazione dell'assorbimento o di un fissativo all'acqua o al solvente. Per ulteriori informazioni sulle precauzioni da prendere in considerazione prima di applicare pitture su supporti cementizi o all'esterno, è possibile consultare la nostra brochure informativa disponibile in questa struttura.



Acqua di impasto
0.28 litri d'acqua per kg di intonaco



Resa in strato da 1mm
1.68 Kg/m²



12.5 - 13.5



Spessore massimo per strato
10 mm per intonacare
Illimitata per riempire



Aderenza
> 5.0 Kg/cm² su cemento



Classificazione di reazione al fuoco
A1



Vita utile
4 - 5 h



Asciugatura a 1 mm di spessore
Calcestruzzo: 4 - 5 h



Granulometria massima
1400 micron