

RX-105

Rualaix®

3F' XPERT

Reboco interior para renovação, alisamento e nivelamento.



INTERIOR

**REVESTIMENTO**PARA TODOS OS TIPOS DE TINTAS NÃO ELÁSTICAS
APÓS SECAGEM COMPLETA

CLASSIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A NORMA

UNE 48313: 2008 EX

G3E5S2V2W2A0C0**SUPORTES**

Gesso, estuque, cimento, betão, tijolos, guache ou gotele plastificado e tintas plásticas não-elásticas.

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS

- Endurecimento médio
- Pode ser aplicado fresco sobre fresco
- Contém microesferas micronizadas
- Aplicável em camadas finas e espessas
- Possibilidade de aplicação sem ar tendo em conta o tempo de endurecimento e a vida útil do produto
- Fácil de aplicar, alisar e lixar
- Não repele
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade.

IDEAL PARA

- Renovar, preencher e nivelar superfícies rugosas ou texturizadas, melhorando a planimetria do suporte
- Alisamento de paredes de gotele
- Renovação de paredes pintadas
- Preenchimento de imperfeições e fissuras sem movimento

Paleta de 66 sacos
de 15 kg.**Água para amassar**

0,45 litros de água por kg de reboco

**Desempenho**1.15 Kg/m²/mm

7.0 - 8.0

**Espessura máxima por camada**

7 mm

**Aderência**> 13 Kg/cm² sobre cimento
> 6 Kg/cm² sobre tinta**Classificação relativamente ao fogo**

A1 - Não combustível

**Vida útil**

2 - 3 H

**Secagem em 1 mm de espessura**

Estuque: 2 - 3 H

**Granulometria**

200 microns