

# RX-115

**Rualaix®**

## FINISH ETICHETTA BIANCA

Intonaco di rasatura e finitura indicato per grandi superfici con un livello di qualità eccezionale.



\* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



### COPERTURA

CON QUALSIASI TIPO DI VERNICE NON ELASTICA DOPO ASCIUGATURA COMPLETA

CLASSIFICAZIONE SECONDO LA NORMA EN 16566

**G3S2V3W2A0C0R0**

### SUPPORTI

Gesso, intonaco, cemento, elementi prefabbricati, vernici plastiche non elastiche. I supporti devono essere sani, asciutti, coesivi, assorbenti, ben aderenti, puliti e privi di polvere.

### CARATTERISTICHE

- Presa lenta
- Facile da applicare, rasare e carteggiare
- Non restringe
- Applicazione a strato sottile
- Finiture lisce e fini
- Conservazione: 12 mesi nell'imballaggio originale al riparo dall'umidità

### IDEALE PER

- Rasare pareti con piccoli difetti
- Rasare grandi superfici con un livello di alta qualità
- Rivestire intonaci di rinnovamento



Pallet da 66 sacchi da 15 kg



Pallet da 35 scatole da 4 x 5 Kg.



#### Acqua di impasto

0,45 - 0,50 litri d'acqua per kg di intonaco



#### Resa

0.90 - 1.05 Kg/m<sup>2</sup>/mm



6.0 - 7.0



#### Spessore massimo per strato

1mm



#### Aderenza

> 8 Kg/cm<sup>2</sup> su cemento e vernice



#### Classificazione di reazione al fuoco

A2 - s1 - d0



#### Vita utile

8 h circa



#### Asciugatura a 1 mm di spessore

Vernice e calcestruzzo: 5 - 6 h  
Intonaco: 3 - 4 h



#### Granulometria massima

200 micron