

# RX-116R

**Rualaix®**

## RÓTULO AZUL RÁPIDO

Reboco adequado para o preenchimento e revestimento de cavidades e fissuras.  
Secagem rápida



\* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



### REVESTIDO

PARA TODOS OS TIPOS DE TINTAS NÃO ELÁSTICAS  
APÓS SECAGEM COMPLETA

CLASSIFICAÇÃO (EN 16566)

**G3S2V3W1A0C0R0**

### SUPORTES

Geso, estuque, cimento, tinta plástica não elástica.

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

### CARACTERÍSTICAS

- Endurecimento rápido
- Secagem normal
- Sem encolhimento ou rachaduras
- Aditivado com agentes anti-fragmentação
- Aplicável em camadas finas e espessas
- Fácil de lixar
- Facilidade de aplicação
- Conservação: 6 meses na embalagem original e protegido da humidade

### IDEAL PARA

- Preencher juntas de união entre as placas de gesso cartonado
- Colagem de molduras e painéis de gesso decorativos
- Preencher fissuras e espaços ociosos não estruturais



15Kg Paleta de 66 sacos de 15 kg.

5Kg Paleta de 36 caixas de 4 x 5 kg.

1Kg Paleta de 36 caixas de 20 x 1 kg.

**Água para amassar**  
0,46 - 0,50 litros de água por kg de reboco

**Desempenho**  
1.50 - 1.60 Kg/m<sup>2</sup>/mm

**pH** 7.0 - 8.0

**Espessura máxima de aplicação**  
10 mm para reboco  
Ilimitado para revestir

**MPa Aderência**  
> 8 Kg/cm<sup>2</sup> sobre cimento e tinta

**Classificação relativamente ao fogo**  
A1

**Vida útil**  
30' - 45'

**Secagem em 1 mm de espessura**  
Estuque: 1 H 30' - 2H

**Granulometria máxima**  
300 microns