

RX-203

Rualaix®

RENOV'EXTER

Reboco indicado para a renovação e revestimento de fissuras de origem não estrutural e cavidades em paredes e fachadas. Dureza extrema.



REVESTIDO

PARA TODOS OS TIPOS DE TINTAS NÃO ELÁSTICAS
APÓS SECAGEM COMPLETA

CLASSIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A
NORMA EN 16566

G3S2V3W1A0C0R0



SUPORTES

Gesso, estuque, cimento, betão, paredes de tijolo, pedra, tinta plástica não-elástica, azulejos, pasta de vidro, fundos de baixa absorção.

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS

- Endurecimento rápido
- Secagem inversa rápida
- Aplicável em camadas finas e espessas
- Facilidade de aplicação
- Alta aderência
- Acabamento de grande dureza
- Cor branca
- Película seca protegida contra algas e fungos
- Conservação: 6 meses na embalagem original e protegido da humidade

IDEAL PARA

- Revestir cavidades
- Renovar e revestir gretas e imperfeições em muros e fachadas
- Reparação de cornijas, beirados, mobiliário urbano (pedra e cimento), gárgulas e estátuas



Paquete de 66 sacos
de 15 kg.



Paquete de 35 caixas
de 4 x 5 kg.



Água para amassar

0,35 - 0,40 litros de água por kg de reboco



Desempenho

1.15 - 1.20 Kg/m²/mm



10.0 - 11.0



Espessura máxima de aplicação

10 mm para reboco
Ilimitado para revestir



Aderência

> 15 Kg/cm² sobre cimento



Classificação relativamente ao fogo

A2 - s1 - d0



Vida útil

35' - 50'



Secagem em 1 mm de espessura

Betão: 2 - 3 H



Granulometria máxima

300 microns