

# RX-207

Rualaix®

## RENOMIX

Enduit-rénovateur garnissant extérieur fibré et texturé en poudre (façades rugueuses)  
Rebouchage, enduisage et ragréage des façades moyennement structurées  
Finition dure et granitée (grain ciment)



### SUPPORTS

Idéal pour reboucher, ragréer et redresser des surfaces en conservant une finition granitée Béton, béton cellulaire, brique, pierre, ciment, enduit et mortier de ciment, mortiers, parpaings, maçonnerie et anciens fonds peints absorbants (films minces), plâtre Les fonds doivent être propres, durs, cohésifs, sains, secs, non gras, absorbants et bien adhérents  
Les fonds affaiblis, pulvérulents ou poudreux seront préalablement grattés et éliminés, puis consolidés avec un durcisseur de fonds (RX-501 ou RX-500)

### QUALITÉS

- Enduit-rénovateur extra garnissant et texturé en poudre à prise semi-rapide
- Base ciment blanc, résiné et renforcé avec des fibres pour une meilleure cohésion
- Bonne adhérence / Obtention d'une pâte fibrée thixotrope
- Haut pouvoir couvrant : jusqu'à 10mm par passe / Toutes épaisseurs en rebouchage
- Excellente glisse / Peut se redoubler frais sur frais (2 passes dans la journée)
- Idéal pour reboucher et rénover en conservant la structure des façades (évite les effets lisses)
- Permet d'obtenir différents aspects : frottassé, reserré ou brut / Produit respirant
- Ne pas appliquer sur fonds bloqués, surfaces horizontales ou en sous-face de balcon
- Ne pas appliquer en couches fines inférieures à 2mm
- Conservation: 6 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec hors gel
- Avertissement: L'application d'une peinture contenant des pigments sensibles à l'alcalinité des fonds en ciment ou en béton peut engendrer des phénomènes de décoloration. Afin d'éviter ces défauts esthétiques, nous recommandons d'appliquer préalablement une impression régulatrice d'absorption, ou un fixateur acrylique ou en phase solvant. Pour toute information relative à l'application de peintures sur des supports extérieurs ou sur des fonds à base de ciment, consulter préalablement notre livret technique disponible sur simple demande.

### IDÉAL POUR


- Rénover les supports en respectant la structure des façades

### RECOUVREMENT

RECOUVRABLE APRÈS SÉCHAGE COMPLET SELON LES RÈGLES EN VIGUEUR, EN TENANT COMPTE DU PH DU PRODUIT, PAR TOUS TYPES D'ENDUITS EXTÉRIEURS ET PEINTURES COMPATIBLES ORGANIQUES ET MINÉRALES EN FILM MINCE, RPE, RSE ET REVÊTEMENTS D'IMPERMÉABILITÉ. NE PAS RECOUVRIR DIRECTEMENT PAR UNE PEINTURE POLYURÉTHANE OU ÉPOXY EN PHASE SOLVANT

CARACTÉRISATION (NFT 36-005) : Famille IV - classe 4c  
CODIFICATION (EN 16-566)

G3S3V3W2A0C0R0



Palette de 33 seaux de 15 kg.



Palette de 35 cartons de 4 x 5 kg.

**Taux de délayage**  
0.30 Litre d'eau par Kg d'enduit

**Consommation**  
1.75 - 1.80 Kg/m<sup>2</sup>

**pH**  
12.5 - 13.5

**Épaisseur maximum d'application**  
10 mm pour enduire  
Sans limite pour reboucher

**MPa**  
**Adhérence**  
> 10 Kg/cm<sup>2</sup> sur béton

**Classement au feu**  
A2 - s1 - d0 - Combustible

**Vie utile**  
2 H - 2 H 30'

**Séchage sur 1 mm d'épaisseur**  
3-4 heures sur béton

**Granulométrie maximum**  
600 microns