

# RX-305


**Rualaix®**

## MURALIGHT

Stucco extra bianco indicato per il ripristino di piccoli difetti su supporti assorbenti o semiassorbenti. Ultraleggero.



\* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



### INFORMAZIONI SULLA DIRETTIVA 2004/42/CE

CATEGORIA I1, RIVESTIMENTI AD ALTE PRESTAZIONI MONOCOMPONENTI, A BASE ACQUOSA

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)  
Questo prodotto contiene < 140 g/l COV max.

### COPERTURA

CON QUALSIASI TIPO DI VERNICE NON ELASTICA DOPO ASCIUGATURA COMPLETA

CLASSIFICAZIONE SECONDO LA NORMA EN 16566

**G3S2V2W2A0C0R0**

### SUPPORTI

Gesso, intonaco, cemento, vernici plastiche non elastiche, lastre di cartongesso, legno. I supporti devono essere sani, asciutti, coesivi, assorbenti, ben aderenti, puliti e privi di polvere.

### CARATTERISTICHE

- Extra-bianco
- Ultraleggero
- Non si stacca
- Non si ritira
- Profumato
- Contiene microsfere
- Consente di lavorare in modo rapido, efficace e semplice
- Asciugatura rapida senza ritiro e fessurazione
- Rivestimento anticondensa
- Riduttore della conducibilità termica
- Conservazione: 12 mesi nell'imballaggio originale al riparo dall'umidità

### IDEALE PER

- Ritocco di fori e crepe non strutturali



Pallet da 120 secchi da 4 l.



Pallet da 44 scatole da 12 x 750 ml.



Pallet da 45 scatole da 18 x 500 ml.



Pallet da 64 scatole da 18 x 235 ml.



Pallet da 120 scatole da 12 x 310 ml.



**Preparazione**  
Pronto all'uso. Pulizia degli utensili con acqua.



**Rese**  
0.45 - 0.50 Kg/m<sup>2</sup>/mm



7.5 - 9.5



**Spessore massimo di applicazione**  
10 mm per riparazione



**Granulometria massima**  
115 micron



**Classificazione di reazione al fuoco**  
D - s2 - d0 - combustibile



**Vita utile**  
Illimitata



**Asciugatura a 1 mm di spessore**  
Cemento e vernice: 3 h circa