

RX-307

Rualaix®

+ CONFORT ENDUIT AU ROULEAU 2 EN 1

Enduit en pâte polyvalent pour garnir, égaliser et lisser les fonds dégradés ou à relief
Finition soignée



* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



SUPPORTS

Plâtre, carreaux et plaques de plâtre
Béton, béton cellulaire, ciment, enduits de ciment, anciens enduits, parpaings, briques, pierres
Anciens fonds peints absorbants, bois imprimé
Crépis, anciennes toiles de verre et anciennes gouttelettes (préalablement poncées)
Les fonds doivent être propres, durs, cohésifs, sains, secs, non gras, absorbants et bien adhérents
Les fonds affaiblis, pulvérulents ou poudreux seront préalablement grattés et éliminés, puis consolidés avec un durcisseur de fonds (RX-501 ou RX-500)

QUALITÉS

- Prêt à l'emploi / Ne pas diluer
- Grande polyvalence pour rénover, égaliser, garnir et lisser
- Excellente glisse / Ne roule pas et ne s'arrache pas sur les reprises
- Possibilité de redoubler frais sur frais dès 2h30 (2 passes dans la journée)
- Gain de temps pour rénover en forte épaisseur les surfaces abimées
- Haut pouvoir couvrant et opacifiant
- Ne nécessite aucun outillage spécifique et onéreux (utiliser un rouleau anti-goutte et une lisseuse ou lame à enduire)
- Permet de reboucher les petits défauts (jusqu'à 4mm localement)
- Aspect sec lisse, blanc et fin
- Facile à poncer après séchage complet
- Projection mécanisée possible (consulter au préalable notre service technique pour connaître les machines à projeter compatibles ainsi que le mode préparatoire de l'enduit)
- Conservation: 12 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec hors gel

IDÉAL POUR

- Déposer rapidement et facilement au rouleau un enduit en forte épaisseur avant lissage



INFORMATION SUR LA DIRECTIVE 2004/42/CE

CATÉGORIE i1, REVÊTEMENT MONOCOMPOSANT
À FONCTION SPÉCIALE EN PHASE AQUEUSE

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
ce produit contient 1,24 g/l COV max.

RECOUVREMENT

RECOUVRABLE APRÈS SÉCHAGE COMPLET SELON LES RÈGLES EN VIGUEUR, PAR TOUS TYPES D'ENDUITS, PEINTURES COMPATIBLES ET REVÊTEMENTS MURAUX

CARACTÉRISATION (NFT 36-005) : FAMILLE III-
CLASSE 2

CODIFICATION (EN 16-566)

G3S2V2W2A0C0R0



20Kg Palette de 36 seaux cubiques de 20 kg.

7Kg Palette de 80 seaux cubiques de 7 kg + kit d'outillage

12l Palette de 96 seaux cubiques de 7 kg



Préparation

Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.
Nettoyage des outils à l'eau.



Consommation

1.40 - 1,70 kg/m²/mm



7.0 - 8.0



Épaisseur d'application

10 mm



Adhérence

> 9 Kg/cm² sur ciment
> 7 kg/cm² sur peinture



Classement au feu

A2 - s1 - d0



Vie utile

Sans limite



Séchage sur 1 mm d'épaisseur

Ciment: 2 - 3 H



Granulométrie maximum

200 microns