

# RX-312

**Rualaix®**

## GARN'XPERT

Intonaco di rinnovamento (rasatura, riempimento, riparazione)  
Pronto all'uso



\* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).

INTERNI



INFORMAZIONI SULLA DIRETTIVA 2004/42/CE

CATEGORIA i1, RIVESTIMENTI AD ALTE PRESTAZIONI  
MONOCOMPONENTI A BASE ACQUOSA

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)  
questo prodotto contiene 0,44 g/l COV max.

### COPERTURA

CON QUALSIASI TIPO DI VERNICE NON ELASTICA  
DOPO ASCIUGATURA COMPLETA

CLASSIFICAZIONE NF T36-005: FAMIGLIA III - CLASSE 2  
CODIFICA (EN 16-565)

**G3S2V2W2A0C0R0**

### SUPPORTI

Gesso, intonaco, fondi dipinti, gotelé plastificato, tessuto in fibra di vetro verniciato, cemento, malte cementizie e tutti i tipi di supporti assorbenti e tipici in edilizia.

I supporti devono essere sani, asciutti, coesivi, assorbenti, ben aderenti, puliti e privi di polvere.

### CARATTERISTICHE

- Eccellente lavorabilità
- Non restringe
- Non si stacca
- Prodotto pronto all'uso
- Facilità di applicazione
- Conservazione: 12 mesi nell'imballaggio originale al riparo dall'umidità.

### IDEALE PER

- Rinnovare fondi vecchi o dipinti.
- Riparare righe, urti, graffi, microfessure.
- Livellare fondi in rilievo o testurizzati.
- Rasale gotelé plastificati.
- Riempire i giunti tra lastre di cartongesso.



20Kg Pallet da 44  
secchi da 20 kg.

6Kg Pallet da 120  
secchi da 6 kg.



#### Preparazione

Pronto all'uso.  
Pulizia degli utensili con acqua



#### Resa

1,50 - 2,00 kg/m<sup>2</sup>/mm



8,5 - 9,5



#### Spessore massimo per strato

3 mm



#### Aderenza

> 8 Kg/cm<sup>2</sup> su vernice  
> 7 Kg/cm<sup>2</sup> su calcestruzzo



#### Granulometria

200 micron



#### Vita utile

Illimitata



#### Asciugatura a 1 mm di spessore

Supporto assorbente: 3 - 4 h