

RX-313

Rualaix®

POLYLIGHT

Intonaco leggero per riempimento, rinnovamento e rasatura
Pronto all'uso



* Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).

INTERNI



SUPPORTI

Gesso, intonaco, fondi dipinti, gotelé plastificato, tessuto in fibra di vetro verniciato, cemento, malte cementizie e tutti i tipi di supporti assorbenti e tipici in edilizia. I supporti devono essere sani, asciutti, coesivi, assorbenti, ben aderenti, puliti e privi di polvere.

CARATTERISTICHE

- Eccellente lavorabilità
- Non restringe
- Ritiro minimo
- Non si stacca
- Prodotto pronto all'uso
- Facilità di applicazione
- Prodotto alleggerito
- Applicazione a strato sottile e medio
- Conservazione: 12 mesi nell'imballaggio originale al riparo dall'umidità

IDEALE PER

- Rinnovare fondi vecchi o dipinti
- Riparare righe, urti, graffi, microfessure
- Livellare fondi in rilievo o testurizzati
- Rasare gotelé plastificato
- Riempire i giunti tra le lastre di cartongesso
- Riparare, riempire e rasare pareti e soffitti interni



CE BAIXENS
EN 13963
21 3A

INFORMAZIONI SULLA DIRETTIVA 2004/42/CE

CATEGORIA I1, RIVESTIMENTI AD ALTE PRESTAZIONI
MONOCOMPONENTI A BASE ACQUOSA

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
questo prodotto contiene 6,22 g/l COV max.

COPERTURA

CON QUALSIASI TIPO DI VERNICE NON ELASTICA
DOPO ASCIUGATURA COMPLETA

CODICE (EN 16566):

G3S2V3W3A0C0R0



10l Pallet da 44
secchi da 10 l.

4l Pallet da 120
secchi da 4 l.

Preparazione
Pronto all'uso.
Pulizia degli utensili con acqua

Resa
1.00 - 1.20 l/m²/mm

pH 8.0 - 10.0

Spessore massimo per strato
4 mm

MPa
Aderenza
> 5 Kg/cm² su vernice
> 6 Kg/cm² su calcestruzzo

μ
Granulometria
200 micron

Vita utile
Illimitata

Asciugatura a 1 mm di spessore
Supporto cemento: 2 - 3 h