

RX-314

Rualaix®

POLYROLLER LIGHT

Enduit allégé en pâte pour application au rouleau
Polyvalent pour rénover les fonds dégradés ou à relief
Formule allégée pour une pénibilité optimisée
Finition soignée



* Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



SUPPORTS

Plâtre, carreaux et plaques de plâtre, béton, béton cellulaire, ciment, enduits de ciment, anciens enduits, parpaings, briques, pierres. Anciens fonds peints absorbants. Crépis, anciennes toiles de verre et anciennes gouttelettes (préalablement poncées).

Les fonds doivent être propres, durs, cohésifs, sains, secs, non gras, absorbants et bien adhérents.

Les fonds fragilisés, pulvérulents ou poudreux seront préalablement grattés et éliminés, puis consolidés avec un durcisseur de fonds (RX-501 ou RX-500).

QUALITÉS

- Prêt à l'emploi / Ne pas diluer
- Grande polyvalence pour rénover, égaliser, garnir et lisser
- Excellente glisse / Ne roule pas et ne s'arrache pas sur les reprises
- Possibilité de redoubler frais sur frais dès 2h30 (2 passes dans la journée selon l'épaisseur)
- Gain de temps pour rénover en forte épaisseur les surfaces dégradées
- Haut pouvoir couvrant et opacifiant
- Mise en œuvre avec un rouleau spécial enduit, une lisseuse ou lame à enduire
- Permet de reboucher les petits défauts (jusqu'à 4mm localement)
- Application facile et rapide
- Facile à poncer après séchage complet
- Conservation: 12 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec hors gel

IDÉAL POUR

- Déposer rapidement et facilement au rouleau un enduit en forte épaisseur avant lissage
- Lisser et rénover des murs et plafonds dégradés



INFORMATION SUR LA DIRECTIVE 2004/42/CE

CATÉGORIE I1, REVÊTEMENT MONOCOMPOSANT
À FONCTION SPÉCIALE EN PHASE AQUEUSE

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
Ce produit contient 0,95 g/l COV max.

RECOUVREMENT

RECOUVRABLE APRÈS SÉCHAGE COMPLET SELON LES RÈGLES EN VIGUEUR, PAR TOUS TYPES D'ENDUITS, PEINTURES COMPATIBLES ET REVÊTEMENTS MURAUX

CARACTÉRISATION (NFT 36-005) : FAMILLE III- CLASSE 2
CODIFICATION (EN 16-566)

G3S2V0W0A0C0R0



12l Palette de 36 seaux
rectangulaires de 12l



Préparation

Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.
Nettoyage des outils à l'eau.



Consommation

1.00 - 1.50 kg/m²/mm



8.0 - 9.0



Épaisseur d'application

4 mm



Adhérence

> 7 Kg/cm² sur ciment
> 8 kg/cm² sur peinture



Densité

1,23 ± 0,07



Vie utile

Sans limite



Séchage sur 1 mm d'épaisseur

Ciment: 2 - 3 H



Granulométrie maximum

300 microns