


RX-413

Rualaix®

FILLER

Intonaco riparatore fibrato e leggero, indicato per il riempimento di imperfezioni e per il livellamento delle irregolarità. Strato spesso.



INFORMAZIONI SULLA DIRETTIVA 2004/42/CE

CATEGORIA i1, RIVESTIMENTI AD ALTE PRESTAZIONI MONOCOMPONENTI, A BASE ACQUOSA

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
Questo prodotto contiene 3,63 g/l COV max.

COPERTURA

CON QUALSIASI TIPO DI VERNICE NON ELASTICA DOPO ASCIUGATURA COMPLETA

CLASSIFICAZIONE SECONDO LA NORMA EN 16566

G3S2V2W2A0C0R0

SUPPORTI

Gesso, intonaco, cemento, calcestruzzo, legno, polistirolo, mobili, porte, cartongesso, vernici plastiche non elastiche e supporti assorbenti in generale.

I supporti devono essere sani, asciutti, coesivi, assorbenti, ben aderenti, puliti e privi di polvere.

CARATTERISTICHE

- Eccellente lavorabilità
- Facile da rasare e carteggiare
- Ritiro minimo
- Eccellente capacità di riempimento
- Grande aderenza, coesione e durezza
- Rinforzato con fibra di vetro
- Può essere tinto
- Conservazione: 12 mesi nell'imballaggio originale al riparo dall'umidità

IDEALE PER

- Eliminare imperfezioni, fori e crepe
- Rasare, riparare e sigillare superfici in legno
- Livellare substrati irregolari
- Riparare di intonaco e elementi decorativi in polistirolo



5Kg Pallet da 24 scatole da 4 x 5 kg. **1Kg** Pallet da 44 scatole da 12 x 1 kg.

Preparazione
Pronto all'uso. Pulizia degli utensili con acqua.

Resa
1.45 - 1.65 Kg/m²/mm

pH
7.0 - 8.0

Spessore massimo di applicazione
15 mm

MPa
Aderenza > 9 Kg/cm² su cemento e vernice

Classificazione di reazione al fuoco
A2 - s1 - d0

Vita utile
Illimitata

Asciugatura a 1 mm di spessore
Assorbente: 12 h

Granulometria massima
200 micron