

# RX-505

**CONCRETE**  
SOLUTIONS

## LATEPREN

Látex aderente para construção.



\* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE

CATEGORIA g1, PRIMÁRIOS EM BASE AQUOSA

Limite: 50 g/l COV (2007); 30 g/l COV (2010)  
Este produto contém < 30 g/l COV max.


### SUPORTES

Pedra, betão, cimento, reboco, superfícies semi-absorventes, suportes de construção habituais.

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

### CARACTERÍSTICAS

- Líquido branco.
- Boa compatibilidade com cimento, gesso e cal.
- As argamassas adicionadas com Lateprén adquirem melhor trabalhabilidade, plasticidade, elasticidade e aderência.
- Endurecimento e fixação de fundos friáveis e com pó.
- Melhora a resistência de argamassas, rebocos e niveladores.
- Primário de aderência.



### IDEAL PARA

- Materiais aditivos utilizados na construção civil, que têm pouca aderência.
- Promova a união de argamassas antigas em novas.
- Para ser usado como um substituinte para metade da água de mistura em materiais hidráulicos.
- Atuar como primário sobre suportes porosos a serem pintados, reduzindo a sua absorção
- Reforçar tintas a têmpera, plásticos acrílicos e vinílicos: melhorando a sua capacidade de lavagem, resistência, aderência e elasticidade.

# RX-505

**CONCRETE**  
SOLUTIONS**LATEPREN**

## APLICAÇÃO NA OBRA

### PREPARAÇÃO DO SUPORTE

O suporte deve estar em boas condições, limpo sem vestígios de salitre, fungos, microrganismos, gordura, óleos de desmoldagem e, em geral, qualquer tipo de material que possa dificultar a aderência do produto ao fundo.

### LIMPEZA

Sempre que os suportes apresentem contaminação de fungos, algas ou outros micro-organismos, deve-se proceder a uma limpeza e desinfecção do mesmo. Em primeiro lugar deve-se aplicar um desengordurante rápido. Aplicar na superfície a tratar e aguardar que atue durante 5-10 minutos. Depois, limpar o suporte com uma máquina de pressão ou uma escova de cerdas espessas. Uma vez que o suporte esteja completamente seco, aplicar um desinfetante biocida de amplo espectro até que este esteja completamente impregnado. Este tratamento é preventivo, sendo muito eficaz para evitar o reaparecimento de microrganismos.

Se existirem manchas de salitre na superfície a tratar, será necessário proceder primeiro à limpeza inicial com o nosso **RX-523 CLEAN SAL**, aplicando o material e depois raspando com uma escova dura. Após a limpeza mecânica da superfície, será necessário enxaguá-la com água abundante e limpa para neutralizar qualquer resíduo de **CLEAN SAL** que possa permanecer no suporte.

A presença de gorduras ou óleos deve ser completamente eliminada para permitir uma correta adesão do produto ao suporte. Por isso, recomendamos a utilização do **RX-527 CLEAN OIL** para uma eliminação correta e total destas substâncias.

Os fundos de natureza polvorenta devem ser consolidados com um fixador (linha **FIJAPREN**), pois o pó impede a aderência entre materiais. Também devem ser limpos os fundos antigos constituídos por gesso morto ou partes mal aderidas: **não é recomendável restaurar suportes fadigados sem restauração prévia**. Se os suportes apresentarem espaços vazios, devem ser raspados e removidos até atingirem o fundo consistente, aplicando-se um fixador (linha **FIJAPREN**) para eliminar vestígios de pó. O suporte consistente é o constituído geralmente por tijolo, cimento, gesso vivo ou por qualquer outro material, desde que possa suportar o peso e a tensão das camadas posteriormente aplicadas, sem partir ou sofrer alterações na sua estrutura.

Se existirem fissuras, devem ser reparadas, ou seja, abertas e fixadas no interior com um fixador (linha **FIJAPREN**), deixadas secar durante pelo menos 4 horas, devendo ser posteriormente preenchidas até ao nível da superfície. Se as fissuras forem estruturais, será necessário criar juntas perimetrais na fachada para absorver e/ou derivar o movimento.

### MODO DE UTILIZAÇÃO

O **RX-505** pode ser usado puro (pronto para usar) ou diluído 2 ou 3 vezes seu peso em água (para cada litro de Latepren, 2 a 3 litros de água podem ser adicionados).

A aplicação pode ser feita com pincel, rolo ou pistola sem ar.

Como reforço, utilizar **RX-505** não diluído em materiais cimentícios (ou diluído em água em partes iguais: 50% Latepren e 50% água).

O tempo máximo para cobrir o **Latepren** com argamassa é de 24 horas.

# RX-505

**CONCRETE**  
SOLUTIONS

## LATEPREN

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidade	1.01 ± 0.07 g/ml
pH	4,5 - 6,5
Limpeza de ferramentas	Com água
Teor de sólidos	25 - 30 %
Reação ao fogo	E - d0
Viscosidade Brookfield	2800 - 4200 cP (A/3/10)
Secagem ao tato (suportes absorventes)	15 - 30 min.

#### INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE - CATEGORIA g1

LIMITE COV	CONTEÚDO COV
50 g/l (2007) – 30 g/l (2010)	< 30 g/l máximo

#### DESEMPENHO

gramos aplicados por m <sup>2</sup>	250 - 300
-------------------------------------	-----------

### INFORMAÇÃO RELEVANTE

O processo de fabricação é controlado por lotes, o que permite rastreabilidade contra qualquer incidente. O sistema de qualidade utilizado inclui o design de cada artigo e os controlos na sua preparação, tanto das matérias primas utilizadas, fortalecendo a uniformidade da fabricação, como do produto final obtido. O uso de ecotecnologias nos processos de fabricação das nossas instalações permite-nos realizar um trabalho com eficiência, sem prejuízo do ambiente ao nosso redor.

- Produto não inflamável.
- Evitar o contacto com a pele e olhos.
- Fumar, comer e beber deve ser proibido na área de aplicação.
- Cumprir a legislação em matéria de saúde e segurança no trabalho.
- Manter o produto em local seco, em recipientes originais devidamente fechados.
- Armazenar recipientes entre 5° C e 35°C.
- Tempo de armazenamento recomendado: 12 meses a partir da data de fabrico, no recipiente original, bem fechado, em local fresco e seco.

Para obter mais informações sobre medidas de proteção e primeiros socorros, consulte a Ficha de Dados de Segurança do Produto.

# RX-505

**CONCRETE**  
SOLUTIONS

## LATEPREN

### OBSERVAÇÕES

- Para uma utilização e aplicação correta deste produto, é essencial ler esta ficha técnica antes de utilizar.
- Os dados fornecidos nesta ficha técnica são meramente indicativos e não devem ser considerados vinculativos. Foram obtidos em condições normais de laboratório e em substratos padrão, podendo variar dependendo das condições de aplicação (absorção do substrato, espessura aplicada, temperatura, humidade ambiente, etc.). As faixas mostradas foram conformadas por meio do histórico de medição. Devem ser admitidos pequenos desvios acima ou abaixo das gamas apresentadas nesta ficha técnica de acordo com critérios técnicos internos, não implicando uma diminuição da qualidade nem afetando o desempenho do produto final, devendo-se, entre outros fatores, a variações nas condições de medição e na incerteza associada aos instrumentos utilizados.
- As condições de trabalho dos utilizadores estão fora do nosso controlo.
- O produto não deve ser utilizado para fins diferentes dos especificados. Recomenda-se o cumprimento rigoroso das recomendações de utilização.
- É essencial levar a cabo o reconhecimento do estado dos fundos antes de cada aplicação.
- Não misturar com nenhum material, pois não conservará as suas características técnicas.
- Temperatura de aplicação de 5 C a 35 C.
- Não aplique em superfícies pintadas.
- Não aplicar ao ar livre em dias com risco de chuva ou geada.
- Não aplique em superfícies cristalinas.
- O departamento técnico da **BAIXENS** informa que os desenhos das novidades de lançamento recente são considerados em fase experimental até se formar um historial anual. A partir daí, o produto recém-concebido será considerado plenamente consolidado no mercado. Entretanto, a **BAIXENS** reserva-se o direito de adaptar as suas especificações variáveis ou gamas de trabalho de acordo com critérios técnicos. Os dados sujeitos a modificação serão identificados com um asterisco superior para a sua fácil identificação, podendo ser produtos de criação recente e/ou em fase experimental ou melhorias nas nossas diferentes gamas para necessidades e/ou exigências do mercado.
- Temos ao seu dispor uma equipa técnico-comercial que lhe prestará toda a ajuda necessária em caso de dúvida ou se desejar realizar alguma pergunta.

### EMBALAGEM

FORMATO	25 l	10 l	5 l	1 l
UNID./CAIXA	-	-	2 ud.	9 ud.
PALETES	24 ud.	60 ud.	60 caixas	48 caixas



Código interno



*Testing the difference*

**BAIXENS ESPAÑA**  
POL. IND. MONCARRA, S/N  
46230 ALGINET (VALENCIA)  
T.: 961.750.834  
F.: 961.752.471

**BAIXENS FRANCE**  
14, RUE DU PONT NEUF  
75001 PARIS (FRANCE)  
T.: 0.800.90.14.37  
F.: 0.800.90.20.52

**BAIXENS ITALIA / BULOVA**  
VIA PIETRO NENNI, 36  
46019 CICOGNARA - MANTOVA (ITALY)  
T.: 0375/88181/790016 F.: 0375/88831  
www.bulova-pennelli.com

**BAIXENS PORTUGAL / ARGATINTAS**  
AVENIDA PORTAS DO MINHO, Nº 711  
4760 - 706 RIBEIRÃO,  
V.N. FAMILICÃO  
T.: 252 910 030  
www.argatintas.pt