

RX-604

Rualaix®

ACABAMENTO PULVERIZÁVEL

Reboco de acabamento adequado para alisar superfícies absorventes.



* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



REVESTIDO

PARA TODOS OS TIPOS DE PINTURAS NÃO ELÁSTICAS
APÓS SECAGEM COMPLETA

CLASSIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A NORMA
EN 16566

G3S2V2W2A0C0R0

SUPORTES

Geso, estuque, cimento, tinta plástica não elástica.

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS

- Sem endurecimento
- Excelente trabalhabilidade
- Possibilidade de aplicação manual
- Fácil de igualar e alisar
- Fácil lixagem
- Acabamentos suaves e finos
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade.

IDEAL PARA

- Alisamento e nivelamento de superfícies absorventes em camada fina



20Kg Paleta de 60 sacos
de 20 kg.



Água para amassar

0,40 - 0,45 litros de água por kg de reboco



Desempenho

1.55 - 1.67 Kg/m²/mm



8.5 - 9.5



Espessura máxima por camada

1 mm



Aderência

> 10 Kg/cm² sobre cimento e tinta



Classificação relativamente ao fogo

A2 - s1 - d0



Vida útil

Sem endurecimento



Secagem em 1 mm de espessura

Betão e tinta: 3 - 4 H
Betão: 4 - 5 H



Granulometria máxima

200 microns