

# RX-606

**Rualaix®**

## 3 EM 1

Primário, Estuque, pintura sem ar



\* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



**INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE**

CATEGORIA I1, REVESTIMENTOS DE ALTO DESEMPENHO DE UM COMPONENTE, À BASE DE ÁGUA

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)  
Este produto contém 3,03 g/l de COV máx.

**REVESTIDO**

PARA TODOS OS TIPOS DE PINTURAS NÃO ELÁSTICAS APÓS SECAGEM COMPLETA

**CLASSIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A NORMA EN 16566**

**G3S2V2W2A0C0R0**

### SUPORTES

Gesso, estuque, placas de gesso cartonado, qualquer tipo de fundo absorvente. Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

### CARACTERÍSTICAS

- Sem endurecimento
- Alto poder de cobertura
- Excelente lixagem e nivelamento
- Excelente colocação em condições normais de secagem
- Possibilidade de coloração por meio de corantes de fase aquosa
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade.

### IDEAL PARA

- Rebocar e pintar gessos projetados e painéis de gesso cartonado
- Aplicar sobre fundos usualmente absorventes sem ter de aplicar previamente um primário



25kg Paleta de 33 latas de 25 kg.

**Preparação**  
Pronto para usar. Limpeza de ferramentas com água.

**Desempenho**  
1.50 - 2.00 Kg/m<sup>2</sup>/mm

**pH** 10.0 - 11.0

**Espessura máxima por camada**  
1 mm

**MPa**  
Aderência  
> 7 Kg/cm<sup>2</sup> sobre cimento  
> 9 Kg/cm<sup>2</sup> sobre tinta

**Classificação relativamente ao fogo**  
A2 - s1 - d0

**Vida útil**  
Ilimitada

**Secagem em 1 mm de espessura**  
Estuque: 2 - 3 H  
Betão e tinta: 5 - 7 H

**Granulometria máxima**  
200 microns